

## Technisches Datenblatt

### BONDTEC 611 Rapid

#### Einkomponenten Klebstoff auf Basis Polyurethan

#### Produktbeschreibung

BONDTEC 611 Rapid ist ein lösemittelfreier 1-komponenten-Klebstoff mit langer offener Zeit. Das Produkt zeichnet sich durch ein besonders breites Haftungsspektrum auf verschiedenen Werkstoffen aus und entspricht bei Holzverleimungen den Werten der Beanspruchungsgruppe D4 gemäß EN 204, sowie gemäß Watt 91.

#### Anwendungsgebiete

BONDTEC 611 Rapid wird als zähelastischer Werkstoff bei vielen Industrieanwendungen, besonders zur Sandwichherstellung verwendet. BONDTEC 611 Rapid eignet sich zur Verklebung von PVC-hart, GFK (geschliffen), Alu und diversen Dämmstoffen wie PUR-PS-Schaum und Mineralwolle. Das Produkt besitzt eine gute Wärmestand- und Witterungsbeständigkeit und ist nach Aushärtung überlackierbar.

#### Technische Daten

Basis	1-K-feuchtigkeitsvernetzendes Polyurethan, schäumend
Dichte	ca. 1,12 g / ml
Konsistenz	ca. 3.900 mPa.s (Brookfield Sp06 / 50, 20°)
Offene Zeit	ca. 25 Minuten (20° C / 50% RF)
Offene Zeit - nach Wassernebel	ca. 12 Minuten (20° C / 50% RF)
Aushärtung: (23° C / 65% RF)	1 mm Klebstoffschicht – 1 d
Presszeit	bei +20° C ca. 4 h
Anwendungstemperatur	min > 5° C max. 40° C
Beständigkeit	-40° C bis +80° C, in ausgehärtetem Zustand
UV-Stabilität	gegeben, Vergilbung

#### Chemische Beständigkeit

BONDTEC 611 Rapid ist in ausgehärtetem Zustand beständig gegenüber Feuchtigkeit und Umwelteinflüssen, verdünnten Säuren und Laugen (Konzentrationen bis 10%) hydrolyse- und wasserfest.

#### Verarbeitungshinweise

Die zu verklebenden Substrate müssen staub-, fett- und ölfrei, sowie fest und tragfähig sein. Bei Bedarf vorher anschleifen.

BONDTEC 611 Rapid einseitig als Raupe auf den Stufenfalz oder mittels Spachtel auftragen. Bei Verklebung von nicht saugenden Baustoffen darf keine Luft eingeschlossen werden; ggf. für Entlüftung der Klebstoffuge sorgen.

BONDTEC 611 Rapid härtet mittels Feuchtigkeit bei spaltfüllenden Verklebungen ca. 1 mm / Tag. Durch Zugabe von Wassernebel und höhere Temperaturen wird der Aushärtevorgang beschleunigt. Frischen, überschüssigen Klebstoff mit BONDVOR 10 entfernen.

Auftragsmenge: je nach Trägermaterial ca. 100 - 350g / m<sup>2</sup>

## Technisches Datenblatt BONDTEC 611 Rapid

### Verklebung Aluminium

Nur auf chemisch vorbehandelten oder lackierten Oberflächen (eloxiert, phosphatiert, chromatiert) nicht auf Rohaluminium.

### Reinigung

Die Reinigung von nicht ausgehärtetem BONDTEC 611 Rapid erfolgt mit Aceton. Entfernen von ausgehärtetem Klebstoff ist in der Regel nur mechanisch möglich.

### Lieferform

1000 ml PE-Flasche (*Drehspritzverschluss*)

Weitere Lieferformen auf Anfrage

**Farbe:** honiggelb

### Lagerfähigkeit

9 Monate, zwischen +15° C und +25° C in ungeöffneten Originalgebinden. Vor Hitze und Sonnenbestrahlung schützen. Im Laufe der Lagerzeit steigt die Viskosität an.

### Kennzeichnung

BONDTEC 611 Rapid ist kennzeichnungspflichtig im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (CLP). Die Kennzeichnung ist dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Ab dem 24. August 2023 muss vor der industriellen oder gewerblichen Verwendung eine angemessene Schulung erfolgen.

Bei Personen, die bereits für Diisocyanate sensibilisiert sind, kann der Umgang mit diesem Produkt allergische Reaktionen auslösen. Bei Asthma, ekzematösen Hauterkrankungen oder Hautproblemen Kontakt, einschließlich Hautkontakt, mit dem Produkt vermeiden.

**Weitere Informationen zum Umgang entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt.**

Die Angaben in unseren Technischen Datenblätter entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie sind unverbindlich und keine Eigenschaftszusicherung im Sinne der neuesten BGH Rechtsprechung. Sie befreien nicht von einer Prüfung unserer Produkte hinsichtlich deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung. Für Folgeschäden haftet BONDTEC unter keinen Umständen.

**BONDTEC Dicht- und Klebesysteme GmbH**

Deckemattstraße 1 | 79400 Kandern

Telefon +49 76 26 / 97 70 40 | Fax +49 76 26 / 97 70 41

[www.bondtec-gmbh.de](http://www.bondtec-gmbh.de)